chiribicha

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

IBTeC Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos

eccopelle®

FECHA 31/01/2010
PROVEEDOR
REFERENCIA
C. AMBITALES 21,7° 47%

Teste	Espesor	Peso	Transferencia color		Abrasión		Flexión	
Maquina			Veslic	Crockmeter	Veslic	Martindale	Flexiometro	Vamp Test
NORMA		Satra TM 28/1994	ISO 17700/2004	Satra TM 167/2001	ISO 11640	Satra TM 31/2003	ISO 17694/2003	Satra TM 25/1992
Unidad de Medida	MM	g/m²	Escala de cinza		Tipo de daño/Escala de cinza		Tipo de daño	
Código	***PRODUCTOS***							
11B594	LINING PIG 0.60 MM TEE	0,60	355	4	5	N	N	RL	RL
11B591	LINING PIG 0.60 MM BLACK	0,65	355	5	5	N	ML (4)	RS	**SQ**
11B596	LINING PIG 0.60 MM CROME	0,60	323	5	5	N	ML (4)	RL	RL
11B599	LINING PIG TB 0.7 BLACK	0,70	339	5	5	N	ML (4)	M	SD
11B602	LINING PIG TB 0.7 TEE	0,70	355	5	5	N	N	RL	SD
11B616	NANCY 1.0 BLACK	1,00	468	5	5	N		EL	RS
11B618	NANCY 1.0 SUEDE H	1,00	452	5	5	N		RS	RS
11B619	NANCY 1.0 BEIGE 4	0,90	436	5	5	N		**QT**	D
11B620	NANCY 1.0 BEIGE 3	0,90	420	5	5	N		RL	RL

Tipos de daños

N	Ninguno=
ML	Muy leve=
M	Moderarada=
S	Severa=
PC	**acticamente comple**
C	**Completa=**

Escala de cinza

5	Excelente
4	Satisfactorio
3	Regular
2	**Insatisfactorio**
1	**Pésimo**

Daños en la Flexión

SD=	Sin Daños
D=	Dobla
RL=	Ranura leve
M=	Marcado
RS=	Ranura severa
QL=	Quebradura leve
QM=	Quebradura moderada
SQ=	**Severa quiebra**
QT=	**Quiebra total**

En negrita se encuentran las medidas reprovables.

Los procedimientos de cada teste se encuentran en las fichas técnicas de las máquinas.

Teste	Perspiración
Maquina	Estufa
NORMA	Satra Tm 335/1994
Unidad de Medida	Escala de Cinza

Código	*PRODUCTOS*	
11B594	LINING PIG 0.60 MM TEE	5
11B591	LINING PIG 0.60 MM BLACK	5
11B596	LINING PIG 0.60 MM CROME	5
11B599	LINING PIG TB 0.7 BLACK	5
11B602	LINING PIG TB 0.7 TEE	5
11B616	NANCY 1.0 BLACK	
11B618	NANCY 1.0 SUEDE H	
11B619	NANCY 1.0 BEIGE 4	
11B620	NANCY 1.0 BEIGE 3	

Teste	Absorción			Resistencia a la rotura		Elongación		Peeling	Cosido	Resistencia al Calor
Maquina	SATRA STD 137			Dinamómetro						SATRA TM 455
NORMA	SATRA TM9			ISO 13934/NBR 14552/2006				ISO 13937	SATRA TM33	SATRA TM 49
Unidad de Medida	MM/CM			N/MM		%		N	N/MM	Escala de Cinza/Tipo de Daño
Código	PRODUCTOS	Antes	Después	Diferencia	Largo	Ancho	Largo	Ancho			
11B594	LINING PIG 0.60 MM TEE	0,036	0,065	**0,030**	4,760	3,875	32,1	71,1	20,6	4,73	N
11B591	LINING PIG 0.60 MM BLACK	0,037	0,057	0,021	5,250	**3,565**	28,3	68	17,9	4,61	N
11B596	LINING PIG 0.60 MM CROME	0,032	0,063	**0,031**	5,035	2,945	31,3	90,2	20,1	3,93	N
11B599	LINING PIG TB 0.7 BLACK	0,034	0,059	0,025	4,365	3,190	28,3	78,4	**18,9**	4,63	N
11B602	LINING PIG TB 0.7 TEE	0,037	0,060	0,022	4,870	3,645	30,6	73,4	**19,6**	4,68	ML
11B616	NANCY 1.0 BLACK				9,270	**7,995**	59,6	113,5	28,4	7,84	M (4)
11B618	NANCY 1.0 SUEDE H				9,435	8,140	58,1	**120,7**	28,8	7,79	N
11B619	NANCY 1.0 BEIGE 4				9,775	**7,195**	53,5	**136**	24,3	7,23	N
11B620	NANCY 1.0 BEIGE 3				9,270	**7,555**	56,5	**143,7**	25,8	7,99	N
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	

Teste efectuado por