FECHA 20/04/2010
PROVEEDOR
REFERENCIA
C. AMBITALES 23,2º 45,7%

df argentina s.a.
www.dfargentina.com

eccopelle®

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Teste	Espesor	Peso	Transferencia color		Abrasión		Flexión	
Maquina			Veslic	Crockmeter	Veslic	Martindale	Flexiometro	Vamp Test
NORMA		Satra TM 28/1994	ISO 17700/2004	Satra TM 167/2001	ISO 11640	Satra TM 31/2003	ISO 17694/2003	Satra TM 25/1992
Unidad de Medida	MM	g/m²	Escala de cinza		Tipo de daño/Escala de cinza		Tipo de daño	
Código	***PRODUCTOS***							
11B505	NEW CONFORT 505	0,70	1	5	5	N	N	SD	SD
11B524	NEW CONFORT B4	0,70	1	5	5	N	N	SD	SD
11B507	NEW CONFORT BLACK	0,70	1	5	5	N	N	SD	SD
11B015	HEEL GRIP 08 NATURAL	0,80	1	3	5	N	**M (2)**	D	D
11B014	HEEL GRIP 08 BLACK	0,80	1	**2**	3	ML	**S (2)**	M	M
113911	ECCO ABQ R64 BLACK	1,00	2	5	5	N		D	D
11B023	KID 08 SOFT BLACK	0,80	1	5	5	ML	M (3)	D	M

Tipos de daños

N	Ninguno=
ML	Muy leve=
M	Moderarada=
S	Severa=
PC	**'acticamente comple**
C	**Completa=**

Escala de cinza

5	Excelente
4	Satisfactorio
3	Regular
2	**Insatisfactorio**
1	**Pésimo**

Daños en la Flexión

SD=	Sin Daños
D=	Dobla
RL=	Ranura leve
M=	Marcado
RS=	Ranura severa
QL=	Quebradura leve
QM=	Quebradura moderada
SO=	**Severa quiebra**
QT=	**Quiebra total**

En negrita se encuentran las medidas reprovables.

Los procedimientos de cada teste se encuentran en las fichas técnicas de las máquinas.

Teste	Perspiración
Maquina	Estufa
NORMA	Satra Tm 335/1994
Unidad de Medida	Escala de Cinza

Código	***PRODUCTOS***	
11B505	NEW CONFORT 505	5
11B524	NEW CONFORT B4	5
11B507	NEW CONFORT BLACK	5
11B015	HEEL GRIP 08 NATURAL	5
11B014	HEEL GRIP 08 BLACK	5
113911	ECCO ABQ R64 BLACK	5
11B023	KID 08 SOFT BLACK	5

Teste	Absorción			Resistencia a la rotura		Elongación		Peeling	Cosido	Resistencia al Calor
Maquina	SATRA STD 137			Dinamómetro						SATRA TM 455
NORMA	SATRA TM9			ISO 13934/NBR 14552/2006				ISO 13937	SATRA TM33	SATRA TM 49
Unidad de Medida	MM/CM			N/MM		%		N	N/MM	Escala de Cinza/Tipo de Daño
Código	PRODUCTOS	Antes	Después	Diferencia	Largo	Ancho	Largo	Ancho			
11B505	NEW CONFORT 505	0,946	1,988	**1,042**	**0,964**	**1,006**	33,3	67	**13**	**0,94**	ML
11B524	NEW CONFORT B4	1,000	2,017	**1,017**	**1,000**	**1,072**	34,2	63,8	**13,5**	**1,00**	ML
11B507	NEW CONFORT BLACK	0,949	2,096	**1,147**	**1,072**	**1,198**	34,7	62,4	**12,8**	**1,10**	ML
11B015	HEEL GRIP 08 NATURAL	0,970	2,255	**1,285**	6,953	5,901	18,4	28	36,5	4,14	ML
11B014	HEEL GRIP 08 BLACK	0,806	1,844	**1,039**	7,143	**5,179**	17,8	28,4	36,8	3,94	ML
113911	ECCO ABQ R64 BLACK				8,267	6,917	20,6	40,6	45,4	5,38	ML
11B023	KID 08 SOFT BLACK	0,949	1,843	0,894	6,306	6,350	15,6	36,1	40,7	4,36	N

Teste efectuado por