FECHA 27/05/2011
PROVEEDOR
REFERENCIA
C. AMBITALES 22,3° 45,8 %

df argentina s.a.
www.dfargentina.com

eccopelle®

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Teste	Espesor	Peso	Transferencia color		Abrasión		Flexión	
Maquina			Veslic	Crockmeter	Veslic	Martindale	Flexiometro	Vamp Test
NORMA		Satra TM 28/1994	ISO 17700/2004	Satra TM 167/2001	ISO 11640	Satra TM 31/2003	ISO 17694/2003	Satra TM 25/1992
Unidad de Medida	MM	g/m²	Escala de cinza		Tipo de daño/Escala de cinza		Tipo de daño	
Código	***PRODUCTOS***							
11B657	Big Cat 0.8 Brown	0,80	404	5	5	N		M	M
11B665	Ennery 1.0 Red 6	1,00	436	5	5	N		RL	QT
11B664	Ennery 1.0 Black	0,85	436	5	5	N		RS	RL
11B662	Ennery 1.0 Beige 10	0,85	404	5	5	N		RS	RL
11B663	Ennery 1.0 Dark Blue 3	0,80	420	5	5	N		RL	RS
11B658	Mouy 0.8 Blue 2	0,80	452	5	5	N		D	D
11B660	Mouy 0.8 Beige 9	0,80	452	5	5	N		D	D
11B661	Mouy 0.8 Black	0,80	436	5	5	N		D	D
11B659	Mouy 0.8 RED 6	0,75	404	5	5	N		D	D

Tipos de daños

N	Ninguno=
ML	Muy leve=
M	Moderarada=
S	Severa=
PC	**acticamente comple**
C	**Completa=**

Escala de cinza

5	Excelente
4	Satisfactorio
3	Regular
2	**Insatisfactorio**
1	**Pésimo**

Daños en la Flexión

SD=	Sin Daños
D=	Dobla
RL=	Ranura leve
M=	Marcado
RS=	Ranura severa
QL=	Quebradura leve
QM=	Quebradura moderada
SQ=	**Severa quiebra**
QT=	**Quiebra total**

En negrita se encuentran las medidas reprovables.

Los procedimientos de cada teste se encuentran en las fichas técnicas de las máquinas.

Teste	Perspiración
Maquina	Estufa
NORMA	Satra Tm 335/1994
Unidad de Medida	Escala de Cinza

Código	***PRODUCTOS***	
11B657	Big Cat 0.8 Brown	
11B665	Ennery 1.0 Red 6	
11B664	Ennery 1.0 Black	
11B662	Ennery 1.0 Beige 10	
11B663	Ennery 1.0 Dark Blue 3	
11B658	Mouy 0.8 Blue 2	
11B660	Mouy 0.8 Beige 9	
11B661	Mouy 0.8 Black	
11B659	Mouy 0.8 RED 6	

Teste	Absorción			Resistencia a la rotura		Elongación		Peeling	Cosido	Resistencia al Calor
Maquina	SATRA STD 137			Dinamómetro						SATRA TM 455
NORMA	SATRA TM9			ISO 13934/NBR 14552/2006				ISO 13937	SATRA TM33	SATRA TM 49
Unidad de Medida	MM/CM			N/MM		%		N	N/MM	Escala de Cinza/Tipo de Daño
Código PRODUCTOS	Antes	Después	Diferencia	Largo	Ancho	Largo	Ancho			
11B657	Big Cat 0.8 Brown				17,415	**5,855**	72,3	**368**	18,1	7,71	**M (2)**
11B665	Ennery 1.0 Red 6				16,660	**8,925**	67,1	119	26,2	9,12	N
11B664	Ennery 1.0 Black				14,765	**6,150**	57,8	117	29,4	9,51	N
11B662	Ennery 1.0 Beige 10				14,355	**6,655**	66,1	**268,2**	27,7	9,29	N
11B663	Ennery 1.0 Dark Blue 3				15,695	**6,195**	65,6	**308**	30,2	10,05	N
11B658	Mouy 0.8 Blue 2				26,260	**3,581**	77,9	**276,7**	57,1	7,38	ML (3)
11B660	Mouy 0.8 Beige 9				18,475	**5,265**	60,7	**381,8**	55,7	7,52	ML (3)
11B661	Mouy 0.8 Black				20,535	**5,835**	63,4	**360,1**	60,3	7,22	ML (3)
11B659	Mouy 0.8 RED 6				25,180	**5,035**	87,8	**421,1**	52,7	6,19	ML (3)

Teste efectuado por